

## INFORMACJE OGÓLNE

Drzwi drewniane firmy CAL wykańczone materiałami lakierniczymi wodnymi, wytwarzanymi z zachowaniem unijnych regulacji ochrony środowiska przez światowych potentatów w branży stolarki budowlanej, charakteryzują się elegancją i wyjątkową trwałością. Zakupione przez Państwa drzwi drewniane są zabezpieczone systemem powłok ochronnych wysokiej jakości zapewniając komfort w użytkowaniu i szereg zalet:

- ochrona drewna przed niszczącym działaniem czynników fizycznych i biologicznych,
- przepuszczalność pary wodnej,
- elastyczność, odporność na pęcznienie i kurczenie drewna,
- łatwość czyszczenia,
- powłoka ekologiczna, przyjazna ludziom i środowisku,
- skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV.

Niemniej jednak, aby drzwi drewniane spełniały swoją funkcję i zdobiły dom przez długie lata, winny być poddawane regularnym zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym przez użytkownika. Słońce i deszcz są największymi wrogami drzwi drewnianych. W drewnie narażonym na działanie wody, wiatru i zmian temperatur powstają mikroszczeliny, przez które woda wnika do środka, co może spowodować powstanie sinizny i zniszczenia powłoki ochronnej. Z kolei pod wpływem promieni słonecznych drewno szarzeje, płowieje, staje się szorstkie i porowate.

### PIELGNACJA DRZWI DREWNIANYCH POKRYTYCH POWŁOKAMI LAKIERNICZYMI

Czyszczenie i pielęgnacja drzwi powinna być przeprowadzona, co najmniej dwa razy w roku, zwłaszcza przed okresem letnim i zimowym. Powierzchnia drzwi drewnianych powinna być gruntownie oczyszczona z kurzu oraz śladów po owadach i innych zanieczyszczeniach przy użyciu delikatnego detergentu i wody. Taką pielęgnację należy wykonywać nie tylko z powodów estetycznych, ale także po to, aby brud nie niszczył powłoki lakierniczej i nie sprzyjał pojawianiu się zielonych alg i grzybów. Po wyczyszczeniu powierzchni drzwi, można je zabezpieczyć emulsją pielęgnacyjną. Aby utrzymać wysoką jakość powłoki lakierniczej oraz przedłużyć jej żywotność, należy stosować preparaty pielęgnacyjne przeznaczone do renowacji powłok firm Teknos & Gori Industry lub Sherwin-Williams Company. Jednym z uniwersalnych środków do pielęgnacji, regeneracji, czyszczenia oraz odświeżania powierzchni drzwi drewnianych użytkowanych w warunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych, jest Ottimo Door Care.

Uwaga! Większość produktów do mycia szyb zawiera salmiak. Pozostałości salmiaku po czyszczeniu szyb w drzwiach muszą zostać usunięte, najlepiej przy pomocy czystej wody. Elementy należy wytrzeć do sucha miękką szmatką. Do konserwacji nie można stosować środków alkalicznych i rozpuszczalnikowych.

#### PIELGNACJA DRZWI DREWNIANYCH POKRYTYCH POWŁOKAMI OSMO

Drzwi drewniane firmy CAL wykańczone olejami Osmo, są ponadczasowe ze względu na swoją naturalność, trwałość i elegancki wygląd. Oleje Osmo podkreślają piękno naturalnego drewna, wygładzają i pozwalają mu swobodnie oddychać. Powłoka chroni powierzchnię i sprawia, że staje się ona odporna na przywieranie brudu.

#### CZYSZCZENIE:

- na sucho – powierzchnię można przetrzeć za pomocą czystej, bawełnianej szmatki.
  - na mokro – roztworem z użyciem Koncentratu Wisch Fix Osmo (nr 8016), który zawiera naturalne oleje chroniące piękno drewna przez długie lata.  
*Do jednego litra wody wlać 1 zakrętkę koncentratu, przetrzeć powłokę za pomocą nasączonej w roztworze szmatki bawełnianej, nakładki z mikrofibry.*
- Uwaga! Do mycia nie można stosować uniwersalnych środków czyszczących, ponieważ zawierają substancje agresywne, które w znaczący sposób osłabiają powłokę.

#### RENOWACJA:

Powłoki Osmo są praktyczne i wygodne w utrzymaniu. W razie potrzeby drzwi można pokryć nową powłoką lub dokonać miejscowej renowacji:

- zadrapania, przetarcia, zmatowienia można usunąć za pomocą szmatki nasączonej we wskazanym przez producenta olejem w danym kolorze.
- pęknięcia należy koniecznie zabezpieczyć wskazanym przez producenta drzwi olejem Osmo.

Uwaga! Jeżeli nie chcemy zwiększać intensywności koloru, można użyć bezbarwnego produktu Osmo /nr 410 – satyna powłoka lub nr 701 – matowa powłoka.